

Per Mail

Firma
diboFLEX Bauelemente GmbH

Veldner Straße 29
4120 Neufelden

Unser Zeichen
CM/fa

Ort und Datum
Enns, 18.05.2021

Haftung der Bitumendickbeschichtung auf dem diboFlex-Bitumenflansch

Sehr geehrte Herren ,

nach einem mehrwöchigen Versuch konnten wir eine gute Anhaftung unserer Produkte

- **Hydrobit Bitumendickbeschichtung HD1**
- und
- **Hydrobit Bitumendickbeschichtung HD2**

auf der Polymerbitumenbahn feststellen, welcher auch zur Herstellung des diboFlex-Flansch verwendet wird.

Für eine optimale Haftung ist wichtig, dass der Bitumenflansch vom überschüssigen Sand befreit und mit unserem **Hydrobit Voranstrich HV25** grundiert wird.

Die Mindestverarbeitungstemperatur beträgt +5°C. Die Verarbeitung der Bitumendickbeschichtung muss gemäß dem Datenblatt erfolgen. Bitte beachten Sie dass die Durchtrochnungszeit auf Bitumenbahnen (nicht saugende Untergründe) gegenüber Beton (saugender Untergrund) länger ist.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Freundliche Grüße

Büsscher & Hoffmann GmbH



i.A. Mehmet Cadirci
Produktmanager Handelswaren
Anwendungstechnik



i.A. Ing. Horst Faller
Produktmanager Handelswaren
Anwendungstechnik